HINWEISE ZUR ABLÖSBARKEIT VON HAFTETIKETTEN

Haftetiketten lagern unter normalen Bedingungen bei ca. + 20°C und bei einer 50%igen Luftfeuchtigkeit bei +/- 5°C am besten. Grundsätzlich sollten Nässe und eine starke UV- Strahlung vermieden werden. Die Ablösbarkeit von Haftetiketten ist von folgenden Faktoren abhängig:

Anteil von Druckfarbe, Schutzlack, Sieblack und Heißfolienprägung

Die oben genannten Komponenten versiegeln die Oberfläche und erschweren es der Laugenlösung, in die Papierfaser einzudringen, um den Klebstoff anzulösen. Je höher also der Anteil der Komponenten auf dem Etikett ist, desto schwerer wird die spätere Ablösung. **Tipp**: Bei Haftetiketten, die später wieder abgelöst werden, sollte man auf den Lack verzichten, die Fonds aufrastern und die Flächen der Heißfolienprägung nicht zu groß gestalten.

Flaschenspülung

Das rückstandsfreie Entfernen der Haftetiketten wird nur durch eine mindestens 1,2% bis 1,5%ige Lauge mit einer Temperatur von mindestens +50°C bis maximal +80°C gewährleistet. Ein höherer Laugenanteil oder höhere Wassertemperaturen stören den Ablösungsprozess. Die Verweildauer im Alkalibad sollte mindestens zehn bis fünfzehn Minuten betragen. Die Wasseraufnahmeeigenschaft des Papiers sowie die oben genannten Komponenten können die Ablösezeit beeinflussen ggf. verlängern.

Lagerung von Altglas

Voraussetzung für das Ablösen der Etiketten von Altglas ist eine sachgerechte Lagerung. Diese sollte in trocken Gemäuern stattfinden und den Schutz vor Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen oder Schnee gewährleisten. Speziell auf die Wechselwirkungen von Witterungseinflüssen reagiert der Kleber sehr schnell. So kann z. B. Regen zu einer Anlösung des Klebers und bei späterer Trocknung zu einer permanenten Haftung führen. Grundsätzlich gilt: Je länger das Leergut gelagert wird, desto schwerer gestaltet sich später die Ablösung der Haftetiketten.

Wurden die Flaschen irrtümlicherweise falsch etikettiert, stelle die Flasche in lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel und nach einer kurzen Einweichzeit lassen sich die Haftetiketten wieder sauber von den Flaschen ablösen.

Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantieren wir eine optimale Haftung des Klebers von 24 Monaten nach Produktion. Eine Garantie zur Ablösbarkeit der Etiketten können wir aufgrund der unterschiedlichen Einflussfaktoren nicht gewährleisten.

Noch Fragen? Du erreichst uns telefonisch unter 06502 / 984940 oder per Mail an info@etikett.de.